



SAFE 4 C

Fólie Safe 4 C jsou dokonale průhledné a chrání vaše okna, která se nerozbijí, zůstávají čirá a při nárazu, výbuchu nebo požáru si udržují celistvost. Ve shodě s Evropskou normou EN 12600.



Záruka SOLAR SCREEN®
10 ROKY



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Evropská norma EN 12600
2B2



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Přenos ultrafialového záření | 5 % |
| Propustnost viditelného světla | 85 % |
| Odraz venkovního viditelného světla | 11 % |
| Odraz vnitřního viditelného světla | 11 % |
| Celková odražená sluneční energie | 19 % |
| Celková odražená sluneční energie 2* | 19 % |
| Poměr slunečního záření : | |
| Odraz sluneční energie | 9 % |
| Absorpce sluneční energie | 14 % |
| Přenos sluneční energie | 77 % |
| Snížení oslnění sluncem | 14 % |
| Hodnota g | 0.83 |
| Hodnota u | 5.7 |
| Stínící součinitel | 0.9 |
| Typ instalace : Interiér | |
| Délka role | 30,5 m |
| Kompozice fólie | PET |
| Tloušťka | 120 μ |
| Barva zvenku : PRŮHLEDNÉ | |

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše**


| | |
|---|---|
| Čirá jednoduchá okenní tabule | ✓ |
| Tónovaná jednoduchá okenní tabule | ✓ |
| Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule | ✓ |
| Čirá dvojitá okenní tabule | ✓ |
| Tónovaná dvojitá okenní tabule | ✓ |
| Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule | ✓ |
| Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E | ✓ |
| STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule | ✓ |
| STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule | ✓ |

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

KONSTRUKCE

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality
3. Zesílené PS lepidlo sladné s pružností fólie v případě nárazu, polymerace skla do 30 dnů
4. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Roztok mýdlové vody (ref. 0805 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.